



# HARDNER COLOR

CORAZZANTE COLORATO PER  
PAVIMENTI STAMPATI

SCHEDA TECNICA  
E DISCIPLINARE  
APPLICATIVO



## DESCRIZIONE

Corazzante premiscelato in polvere colorato pronto al uso, elaborato appositamente per resistere ai raggi U V e per la realizzazione dei pavimenti stampati.

## VANTAGGI

I suoi vantaggi sono molteplici :

- Resistente Agli attriti radenti e volventi Colorazione
- intensa
- Inalterabile alla luce degli alcali
- Elevata resistenza all'usura e durezza.
- Facile pulizia e manutenzione.
- Superficie dura e resistente agli urti e all'abrasione
- Assenza di ingiallimento e resistenza agli U.V.

## CAMPI D'IMPIEGO

Idoneo per rivestire , indurire e colorare superfici in calcestruzzo di qualsiasi tipo e traffico , sia per interni che per esterni, è indicato per ville , parcheggi , bordi piscina , viali , percorsi , parchi a tema , marciapiedi , piazze e ovunque sia necessaria una pavimentazione con caratteristiche estetiche di pregio e lunga durata .

## APPLICAZIONE

Applicazione su calcestruzzo fresco a mo'di spolvero una prima mano di circa 1,5 Kg/mq ; una volta inumidita dall'acqua stessa del calcestruzzo fresco si procede la lavorazione con apposito fratazzo ; si esegue un secondo spolvero in ragione di 1 Kg/mq e si procede con stessa lavorazione a fratazzo ed appositi attrezzi di finitura ma non prima che questi sia completamente bagnato . Il consumo medio di PAN®HARDNER COLOR è di circa 2,5-3 Kg/mq , nel caso di superfici sottoposti a traffico veicolare intenso è indispensabile aumentare il dosaggio fino a 4-5 kg/mq .

- **Colorazione : Colori standard : Cartella colori PAN®HARDNER**
- **Confezione : In sacchi di carta protetti da polietilene o secchi in plastica**
- **Conservazione : 6/12 Mesi in luogo coperto e ben asciutto su pedane in legno**
- **Consigli : Uso di mascherine e guanti durante l'utilizzo**

**IL PRODUTTORE NON SI PUÒ RITENERE IN ALCUN MODO RESPONSABILE DALL'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA POSA IN OPERA DELLO STESSO IN DIFFORMITÀ DA QUANTO INDICATO SULLA SCHEDA TECNICA.**

**DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 14/11/2022.**

**QUESTA SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI.**

**LE ISTRUZIONI ED I DETTAGLI CONTENUTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA SI BASANO SULLE NOSTRE MIGLIORI CONOSCENZE ED ESPERIENZE.**

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI PREGA RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TECNICO.**

**PANNETO INTERNATIONAL SRL SI RISERVA DI VARIARE I DATI FORNITI SENZA PREAVVISO.**



Sede legale ed operativa :Via Topanello , sn - 88821 Rocca di Neto ( Kr) Italy  
Tel. Centro e sud Italia : (+39) 0962 84117 - Tel. Nord Italia (+39) 39 0577 160 6874  
info@panneto.it- www.panneto.it www.terrastabilizzata.it