

DRENASEAL PU 160

SCHEDE TECNICHE
E DISCIPLINARE
APPLICATIVO



DESCRIZIONE

Legante poliuretano alifatico per la realizzazione di pavimenti paverplay ground. Senza solventi di colore trasparente che viene utilizzato per la realizzazione di fughe e letti drenanti. In particolar modo viene utilizzato per realizzare superfici in antitrauma drenanti con granuli di gomma di varia granulometria e colore. Il prodotto presenta un ottimo comportamento ai raggi UV che non ingiallisce il materiale legato e non perde efficacia di coesione nel tempo.

CONFEZIONI

Imballaggio a perdere:

Fusto da 215kg
Secchio da 28kg

DATI TECNICI

Base : Prepolimero poliuretano Aspetto : Liquido trasparente Viscosità a 20°C : 2000 - 5000 mPas Peso specifico : ca. 1,1 g/cm³ Contenuto in NCO :ca. 7,0% - 9,0%
Tempo di indurimento a 23°C e 50% ca. :15-17 ore di umidità relativa, con rapporto di agglomerazione di 100:3 e spessore applicato di 200mm
Resistenza alla compressione 3 giorni - 11,3 N/mm² (secondo UNI EN-196-1) 7 giorni - 12,7 N/mm²
Resistenza alla flessione 3 giorni - 5 N/mm² (secondo UNI EN-196-1) 7 giorni - 5,4 N/mm²
Tempo di utilizzo della miscela 30-50 minuti Temperatura di lavoro e posa da 5°C a 30°C max Presa iniziale ca. 24 ore
Reticolazione completa ca. 7 giorni
Pulizia Attrezzature con solvente quando il prodotto è ancora fresco Meccanicamente una volta indurito
Tempo di immagazzinaggio ca. 6 mesi se protetto dall'umidità ambientale
Condizioni di immagazzinaggio conservare il recipiente ben chiuso a temperatura normale (15-25°C).
Infiammabile no
Teme l'umidità sì

IL PRODUTTORE NON SI PUÒ RITENERE IN ALCUN MODO RESPONSABILE DALL'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA POSA IN OPERA DELLO STESSO IN DIFFORMITÀ DA QUANTO INDICATO SULLA SCHEDA TECNICA.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 14/11/2022.

QUESTA SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI.

LE ISTRUZIONI ED I DETTAGLI CONTENUTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA SI BASANO SULLE NOSTRE MIGLIORI CONOSCENZE ED ESPERIENZE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI PREGA RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TECNICO.

PANNETO INTERNATIONAL SRL SI RISERVA DI VARIARE I DATI FORNITI SENZA PREAVVISO.