



DRENASEAL 3297 Kit A+B 15 KG

IMPIEGO

Colla poliuretana bicomponente senza solventi, particolarmente adatta all'applicazione con spatola dentata. La colla viene impiegata con l'aggiunta di induritore **DRENASEAL 935** e si utilizza per l'incollaggio dei seguenti materiali : parquet, pavimenti in gomma , erba artificiale , e rivestimenti con PVC per esterni. Il prodotto si presenta in forma di Kit in confezione unica da **15 kg**. Il rapporto della miscela in peso è il seguente:

Componente A (DRENASEAL 3297 13,7 kg)

Componente B (induritore DRENASEAL 935 1,3 kg)

DATI TECNICI

Colore/aspetto	pasta di poliuretano di colore Beige
Viscosità (Brookfield)	ca 3.000.000- 5.000.00 mPas *
Viscosità della miscela	ca 80.000-150.000 mPas *
Peso specifico	ca. 1,70 g/ml
Peso specifico della miscela	ca 1.65 g/ml
Pulitore	solvente A
Aggiunta di induritore	induritore 935
Vita utile	ca 40 minuti
Tempo di incollaggio	ca. 70 minuti
Tempo di presa	ca. 24 ore
Tempo di indurimento	5-8 ore a 20-22°C
Sistema di applicazione	spatola dentata
Consumo	200-600 g/m ² , a seconda della superficie
Tempo di immagazzinaggio	ca. 12 mesi
Condizioni di immagazzinaggio	ben chiuso a temperatura ambiente
Teme il gelo	no
Infiammabile	no

* I valori di viscosità indicati sono stati rilevati al momento della produzione ad una temperatura di 20°C. Durante l'immagazzinaggio possono subentrare delle leggere variazioni.

CARATTERISTICHE

Dopo l'aggiunta dell'induritore **DRENASEAL 935**, l'adesivo **DRENASEAL 3297** indurisce a temperatura normale in una massa solida ma tuttavia flessibile. In questo stato la colla possiede una resistenza elevata alle condizioni ambientali (umidità

) e ad altri prodotti chimici come benzina, olii, grassi, acidi in soluzione e liscive.

Il processo di indurimento può essere accelerato attraverso il calore, ed anche tramite l'aggiunta di un accelerante. Documenti informativi relativi sono a disposizione su richiesta.



PAN NETO

INTERNATIONAL SRL Via Topanello snc -88821 Rocca di Neto (Kr) tel (+39) 0962 84 117
Sede operativa Centro Nord : Piazza Maestri del lavoro 17 , 53100 Siena (+39) 0577 1606874
info@panneto.it centronord@panneto.it www.panneto.it P.i. 03256730791

SISTEMA DI LAVORO

L'adesivo **DRENASEAL 3297** deve essere mescolato a fondo con **DRENASEAL 935**. Qualora si dovessero miscelare maggiori quantità, si consiglia l'utilizzo di un miscelatore adatto (miscelatore a pale o trapano a mano). Una volta mescolato la viscosità aumenta, diventando una pasta ideale per l'applicazione con spatola dentata.

La miscela si applica con una spatola dentata sulle superfici. La quantità da applicare si stabilisce a seconda dei materiali da incollare. L'incollaggio deve effettuarsi avvenire entro il tempo di incollaggio. Durante il tempo di presa, le parti devono essere tenute unite. Non è richiesta una pressione particolare.

I tempi di indurimento diminuiscono all'aumentare della temperatura applicata al film di colla. Manufatti fortemente isolanti e di spessore, necessitano di un tempo extra affinché il calore penetri sul film di colla.

Per l'incollaggio di materiali con coefficienti di dilatazione molto diversi, è sconsigliabile un indurimento a caldo superiore ai 60°C.

L'adesivo **DRENASEAL 3297** indurisce molto bene anche a basse temperature, sebbene il tempo di presa aumenti considerevolmente. La temperatura minima per la reticolazione dell'adesivo è di 5°C, al di sotto di questa temperatura il prodotto difficilmente reticola.

Gli apparecchi da lavoro e gli utensili devono essere puliti con solvente A prima dell'indurimento della colla.

NOTE

L'induritore 935 contiene Difenilmetano-4,4'-disocianato. Si prega di fare attenzione alle seguenti indicazioni. Nocivo se inspirato. Irrita gli occhi, l'apparato respiratorio e la pelle. E' possibile una sensibilizzazione attraverso l'inspirazione. **Consigli per la sicurezza.** In caso di contatto con gli occhi risciacquare subito con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle lavare subito con molta acqua e sapone. In caso di aerazione insufficiente, applicare le apposite maschere. In caso di incidente o malessere consultare subito il medico.

L'induritore **DRENASEAL 935** teme l'umidità e deve essere immagazzinato in luogo asciutto e ben chiuso.

Oltre a ciò è consigliabile portare guanti adatti durante l'applicazione della colla, poiché i componenti della reazione possono penetrare nei pori della pelle e sono difficili da togliere.

Prima di utilizzare il prodotto, far pervenire la scheda di sicurezza del prodotto a coloro che lo manipolano.

DA NOTARE PARTICOLARMENTE

Le nostre indicazioni sono basate su esperienze in laboratorio e nella pratica. A causa dei molteplici materiali, sistemi di lavorazione e condizioni ambientali, su cui non abbiamo alcun influsso, non possiamo dare alcuna garanzia, anche nell'ottica del diritto di brevetto. Raccomandiamo pertanto prove proprie sufficienti. Oltre a ciò ci riferiamo alle nostre condizioni generali di vendita.

Con la presenza di queste informazioni tecniche, tutte le precedenti perdono la loro validità.



PAN NETO

INTERNATIONAL SRL Via Topanello snc -88821 Rocca di Neto (Kr) tel (+39) 0962 84 117

Sede operativa Centro Nord : Piazza Maestri del lavoro 17 , 53100 Siena (+39) 0577 1606874

info@panneto.it centronord@panneto.it www.panneto.it P.i. 03256730791



PAN NETO

INTERNATIONAL SRL Via Topanello snc -88821 Rocca di Neto (Kr) tel (+39) 0962 84 117
Sede operativa Centro Nord : Piazza Maestri del lavoro 17 , 53100 Siena (+39) 0577 1606874
info@panneto.it centronord@panneto.it www.panneto.it P.i. 03256730791